

<b>Botanische Bezeichnung:</b>	<i>Dicorynia guianensis</i> (syn.: <i>D. paraensis</i> ), Familie Fabaceae-Caesalpinioideae
<b>Verbreitung:</b>	Nördliches Südamerika: Guyanas, Brasilien (Amazonasbecken), Surinam
<b>Weitere wichtige Handelsnamen:</b>	Angélica do Pará, ingazeiro tapaiuna (BR); barakaroeballi (GY); zandlocus, kabakally, singapetou (SR); im Handel verwendete Bezeichnungen wie „tec“ de la Guiane (FR, GF); Guyana „teak“ (GB, GY) sind unzutreffend.
<b>Kurzzeichen nach DIN EN 13556:</b>	DIXX

**Eigenschaften:** Angélique gehört zu den wenigen Holzarten, die wegen ihrer hohen Dauerhaftigkeit gegen Holz zerstörende Tiere des Meerwassers eine Sonderstellung einnehmen. Neben dieser seltenen, allgemein als teredofest bezeichneten Eigenschaft, besitzt Angélique weitere gute Festigkeitseigenschaften, die einen vielseitigen Einsatz ermöglichen. In neuerer Zeit wird Angélique auch als sog. „Stauseeholz“ angeboten, überwiegend aus dem Brokopondo-Stausee in Surinam. Die abgestorbenen, im Wasser stehenden Baumstämme sind durch den fehlenden Kontakt zur Luft gut konserviert und können selbst nach Jahrzehnten unter geerntet und als Nutzholz verwendet werden. Stauseeholz ist schneller und einfacher zu trocknen als frisch gefälltes Holz. Die Dimensionsstabilität ist meist besser als bei Holz aus Naturwäldern, Trocknungsrisse treten aufgrund der Spannungsverluste bei der Wasserlagerung weniger auf als bei frisch gefälltem Holz. Bei den Festigkeitseigenschaften sind im Vergleich mit Holz aus Naturwäldern keine wesentlichen Einbußen zu erwarten.

**Farbe und Struktur:** Splint bei frischem Holz hellgrau, Kernholz deutlich abgesetzt, rosa bis hellrötlich braun, braun bis violett-braun mit leichtem Glanz nachdunkelnd; vereinzelt auch mit dunkleren Streifen. Poren grob und zerstreut, auf Längsflächen als meist gerade Rillen, oft mit dunklem oder hellem Inhalt das Holzbild beeinflussend. Holzstrahlen fein, durch regelmäßige, stockwerkartige Anordnung auf glatten Fladerschnitten auch ohne Lupe noch gut erkennbar. Speicherzellen auf Querschnitten als hellere Bänder und augenförmige Felder um die Poren.

**Gesamtcharakter:** Farblich wie strukturell überwiegend homogenes Holz von eher grober Textur und matt glänzender Oberfläche, mitunter mit Farbstreifung.

**Eigenschaften:**

Rohdichte lufttrocken (12–15 % u) [g/cm <sup>3</sup> ]		0,70–0,80–0,90
Druckfestigkeit $u_{12-15}$ [N/mm <sup>2</sup> ]		62–71–80
Biegefestigkeit $u_{12-15}$ [N/mm <sup>2</sup> ]		118–135–147
Scherfestigkeit $u_{12-15}$ [N/mm <sup>2</sup> ]		7,8–8,5–13
Elastizitätsmodul (Biegung) $u_{12-15}$ [N/mm <sup>2</sup> ]		13 700–16 400–19 300
Bruchschlagarbeit [kJ/m <sup>2</sup> ]		77–89
Härte (JANKA) $\perp$ zur Faser $u_{12-15}$ [kN]		5,4–6,4–8,4
Härte (BRINELL) wie oben, [N/mm <sup>2</sup> ] (berechnet)		24–27–33
Trocknungsschwindmaß (frisch bis $u_{12-15}$ ) [%]	radial	1,1–1,8–3,1
	tangential	3,1–4,0–4,8
Differentialles Schwindmaß [%/%]	radial	0,16–0,23
	tangential	0,24–0,34
pH-Wert		keine Angaben
Dauerhaftigkeit des Kernholzes gegen Pilzbefall (DIN EN 350)		Klasse 2

**Bearbeitbarkeit:** Mäßig schweres bis schweres Holz mit entsprechend hohen Festigkeitseigenschaften, die über denen von Buche und Eiche liegen. Hervorzuheben ist eine gute Elastizität bei einer relativ niedrigen Spaltfestigkeit. Angélique ist im feuchten Zustand ohne besondere Schwierigkeiten zu bearbeiten: es ist nach entsprechender Dämpfung auch schäl- und messerbar. Für die Verarbeitung des trockenen Holzes sind mit Hartmetall bestückte Werkzeuge erforderlich, da feine Kiesel-Einlagerungen ( $\text{SiO}_2$ ) zu einem schnellen Stumpfen der Werkzeuge führen. Hobelflächen und Kanten sind glatt und scharfkantig; für Nägel und Schrauben ist vorzubohren. Das Holz gilt als gut verleimbar und säurefest.


**Trocknung:** Holz mit mittleren Quell- und Schwindwerten und einer guten bis befriedigenden Dimensionsstabilität. Für die Trocknung von frischem Holz, vor allem starker Dimension, wird eine vorsichtige Freilufttrocknung empfohlen. Eine technische Trocknung ist möglich, jedoch sollte auch dieser eine vorsichtige Freiluft-Vortrocknung vorangehen, um Rissbildung und Verformung weitgehend zu vermeiden. Einmal klimatisiertes Holz besitzt ein gutes Stehvermögen, wobei sich der meist gerade Faserverlauf und die nur sehr langsamen Feuchte-Wechselzeiten positiv auswirken.

**Natürliche Dauerhaftigkeit:** Die Dauerhaftigkeit des Kernholzes gegen Holz verfärbende und zerstörende Pilze und Insekten ist variabel, meist jedoch gut, die gegen Termiten mittel. Es wird nur sehr langsam und gering von den im Meer- und Brackwasser lebenden Holzschädlingen, wie z. B. durch die Bohrmuschel (Teredo), befallen, so dass es zu den wenigen für den Wasserbau geeigneten Konstruktionshölzern zählt.

**Verwendung:** Der bisherige Einsatz von Angélique beschränkte sich hauptsächlich auf die Verwendung als Wasserbauholz für Pfählungen, Spundwände, Schleusentore u. a., da hierbei meist keine Verarbeitung des trockenen Holzes erforderlich ist. Mit der steigenden Verwendung von Hartmetall-Werkzeugen kann Angélique auch für weitere Bereiche im Außenbau, wie für Verkleidungen, Tore, Fenster, Türen sowie für Beläge auf Rampen, Stegen, Pontons und Brücken, verwendet werden; im Innenausbau für Treppen und Parkett, im Bootsbau für Spanten, Beplankungen und Decks (riff-geschnitten) sowie für den chemischen Behälterbau; als Sperrholz für besondere Beanspruchungen im Boots und Containerbau. Stauseeholz ist wegen des kostspieligen Ernteverfahrens deutlich teurer als Holz aus Naturwäldern und wird fast ausschließlich zu hochpreisigen Produkten wie z. B. Terrassendielen verarbeitet.

**Austausch:** Bei Einsatz im Außenbau (Gebrauchsklasse 4) geeignet im Austausch für andere Konstruktionshölzer ähnlicher Rohdichte und Dauerhaftigkeit wie z. B. Afzelia, Weißeiche, Iroko/Kambala, Makoré, u. a., im Wasserbau (Gebrauchsklasse 5) für Azobé/Bongossi und Greenheart unter Berücksichtigung der geringeren Festigkeiten.

**Anmerkungen:** Feuchtes Holz kann Eisen bei lange anhaltendem Kontakt korrodieren und bei entsprechender Verbindung mit Kupfer und Messing grau bis braun verfärbt werden.



Angélique (*Dicorynia guianensis*): Querschnitt (ca. 12x) und tangentielle Oberfläche (natürliche Größe)

### Literatur

- Beekman, W.B. 1965: Basralocus-Angélique. Wirtschaftliche AG Westindien-Niederlande, 16 pp
- Chudnoff, M. 1984: Tropical timbers of the world. USDA, For. Serv. Agric. Handbook No. 607, 466 pp
- CIRAD-FORÊT, Tropix 7: Fiches techniques: Basralocus:  
<https://tropix.cirad.fr/FichiersComplementaires/EN/America/BASRALOCUS.pdf>
- Farmer, R.H. ed., 1972: Handbook of Hardwoods. BRE, Princess Risborough Laboratory
- Gottwald, H. 1958: Handelshölzer. F. Holzmann Verlag, Hamburg
- Sallenave, P. 1971: Propriétés physiques et mécaniques des bois tropicaux. Deuxième Supplement